

FDV

Produkt

Eggoljetempera maling og laserende fra Ovolin, Importør Norge
Historisk maling AS.

Teknisk:

Bindemiddel : Rå kaldpresset linolje og økologiske egg/tørrstoff

Pigment : Jord og oksidpigment

Glans : matt, kan poleres etter 3 -4 uker

Tørketid : Støvtørr 1 time, overmalbar etter ca. 12 timer, overflatetørr etter
2-7 dager, gjennomherdet etter 3-4 uker

Tynner/vask : vann og emulsjon , vask i såpe og vann

Forbruk : 4-15 m2 per liter.

Rengjøring

Overflatene må ikke rengjøres før malingen er gjennomtørr 3-4 uker avhengig
temperatur og lufttillgang. Bruk et ph nøytralt vaskemiddel og vask med lunket
vann.

Utbedring av skader

Ved skader på overflaten anbefales det 1-2 strøk med flekk før hele overflaten
males med samme produkt til naturlig skille feks. et hjørne. Bare malingen har
herdet skikkelig. Så du kan skrubbe med varmt vann og såpe. Får du en flekk
på veggen, gni litt mer forsiktig der du gnir hardt, ellers vil det komme blankere
flekker (det blir polert). Er det f.eks. blyantstrøk, prøv forsiktig med et viskelær.



HISTORISK MALING

www.historiskmaling.no

Lagring av produktet

Kan lagres frostfritt ,kjølig (4 grader) og i et lufttett spann i ca.1-2 mnd .
Fraktes og lagres stående.Hjemgjort posen som er vispet i ekte egg kan stå noen dager frostfritt og kjøleskapkaldt.

Avfallhåndtering

Tørket maling håndteres som vanlig avfall. Produktet i våt tilstand håndteres som farlig avfall, rester leveres til godkjent mottak for maling avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

Leverandør:

Ovolin AB Maling og bygningspleie

Adresse Kvarnfallsvägen, Tegelmagasinet

Postadresse 70593 Örebro

Telefon 019-227181

Faks 019-257275

Importør:

Historisk maling AS

Brødrene Olsensvei 53 , 1870 Ørje, NORGE

www.historiskmaling.no

Tlf. 45404155

Behandlet flate : _____

Fargekode : _____

Behandlet flate : _____

Fargekode : _____



HISTORISK MALING

www.historiskmaling.no