

## Golvolja

Materialbeskrivning och användningsområde:

**Golvolja** är en traditionell oljefernissa och består av linolja med naturliga vaxer och hartser. Oljan är löst i alifatnafta och kan pigmenteras. Golvolja är avsedd för oljning och lasering av golv, bänkskivor och möbler etc. Behandling skall ske på nytt eller nyslipat trä. Golvoljan passar även för oljning av oglaserade keramiska plattor som Terracotta och sandsten mm.

Målningsanvisning:

Underlaget skall före behandlingen vara torrt och rent. Behandling skall helst ske på nyslipat trä, där sista slipningen utförts med slippapper med kornstorlek 120.

Oljan strykes första gången flödigt med rulle, pensel eller gummiraka. Håll ytan våt, utjämna överflödiga olja från blanka till matta partier, tills ytan slutar suga åt sig. Eventuell överflödiga olja avlägsnas med exempelvis mopp eller trasor.

Behandlingen kan upprepas, om så erfordras och beroende på träslag, när oljan torkat efter ca 8-12 timmar. Ytan kan maskinpoleras.

Tänk på att hög temperatur väsentligt minskar tidsangivelserna!

Vid underhållsoljning tunnas oljan med ca 20 % alifatnafta. Rengör underlaget noga från ev. tvättmedelsrester och vaxer. För att uppnå en jämn vätning och färgning av hårt slitna underlag, slipas ytan med fint sandpapper c:a 120-200 korn.

**Sörj för god luftväxling!**

### TEKNISKA DATA:

<b>Bindemedel:</b>	Svensk kallpressad linolja, vegetabilisk alkyd, naturvax
<b>Kulör:</b>	Kan nyanseras med pastor avsedda för olje-/alkydfärger
<b>Pigment:</b>	Färglös
<b>Viskositet:</b>	Ca. 12 sek (DIN-bägare)
<b>Densitet:</b>	900 kg/m <sup>3</sup>
<b>Torrhalt:</b>	43 vikt%
<b>Glans:</b>	Halvblank
<b>Torktid:</b>	8-12 timmar
<b>Materialåtgång:</b>	4-8 m <sup>2</sup> /l beroende på träslag
<b>Rengöring:</b>	Lågaromatisk lacknafta
<b>Förpackning:</b>	1 liter, 5 liter



**OBS! Trasor, trassel m.m. indränkta med linolja kan orsaka självantändning. Förvara dessa under vatten eller bränn dem.**

Engwall o. Claesson

PROFESSIONELL LINOLJEFÄRG UR TRADITION OCH KUNSKAP SEDAN 1915

Götlundagatan 11 | SE-124 71 Bandhagen

Tel. kontor: +46 (0)8-86 03 50 | Fax: +46 (0)8-99 90 03 | Hemsida: [www.eoc.se](http://www.eoc.se) | E-mail: [info@eoc.se](mailto:info@eoc.se)