

## Invändig Linoljefärg Grund

### Materialbeskrivning och användningsområde:

Invändig Linoljefärg Grund är en traditionell linoljebaserad grundfärg för invändig målning. Färgen är avsedd för invändig grundning av snickerier, väggar och tak.

### Målningsanvisning:

På nya snickerier schellackeras alla kvistar för att undvika genomslag av hartsämnena. Därefter grundas två gånger med Invändig Linoljefärg Grund.

Var noga med att röra om väl från botten. Färgen ska strykas tunt. Tidigare målade ytor tvättas och all löst sittande färg skrapas eller slipas av. Vid första grundningen späds färgen med 20 % lågaromatisk lacknafta. Efter första grundmålningen och eventuell spackling, slipning m.m. görs ytterligare en strykning med grundfärg spädd med 10 % lacknafta.

Därefter färdigstryks med Invändig Linoljefärg Blank eller Matt.

OBS! Det är viktigt att grundfärgen är helt täckande och har en jämn, icke-sugande yta innan färdigstrykningen görs.

Det är viktigt med god luftväxling. Färgens torkning är beroende av tillgång till friskt syre.

### TEKNISKA DATA:

<b>Bindemedel:</b>	Svensk rå kallpressad linolja, linstandolja
<b>Kulör:</b>	Vit
<b>Pigment:</b>	Titandioxid
<b>Viskositet:</b>	BF ca 3500
<b>Densitet:</b>	1,6 kg/liter
<b>Torrhalt:</b>	95 vikt%
<b>Glans:</b>	Matt
<b>Lösningsmedel:</b>	Alifatnafta
<b>Torktid:</b>	24-36 timmar
<b>Materialåtgång:</b>	12-15 m <sup>2</sup> /liter
<b>Rengöring:</b>	Lågaromatisk lacknafta, såpa
<b>Förpackning:</b>	1 liter, 5 liter



OBS! Trasor, trassel m.m. indränkta med linolja kan orsaka självantändning. Förvara dessa under vatten eller bränn dem.

**VOC-gränsvärde (Kat A/g):** 350g/l (2010)

**Produktens VOC:** < 150 g/l.

Engwall o. Claesson

PROFESSIONELL LINOLJEFÄRG UR TRADITION OCH KUNSKAP SEDAN 1915

Götlundagatan 11 | SE-124 71 Bandhagen

Tel. kontor: +46 (0)8-86 03 50 | Fax: +46 (0)8-99 90 03 | Hemsida: [www.eoc.se](http://www.eoc.se) | E-mail: [info@eoc.se](mailto:info@eoc.se)