

FDV

Produkt

Engwall o. Claessons grund (slipgrunn)linoljemaling er en svensk, tradisjonell linoljemaling til innvendig bruk.

Teknisk:

Bindemiddel : Kokt kaldpresset linolje, linstandolje

Pigment : Titandioxid og sinkhvit

Tørrstoff : 95 %

Glans : matt

Tørketid : 24-34 timer

Tynner/vask : Lavaromatisk white spirit

Forbruk : 12-15 m² per liter.



Rengjøring

Overflatene må ikke rengjøres før malingen er gjennomtørr 3-5 uker avhengig temperatur og luft tilgang. Bruk et ph nøytralt vaskemiddel og vask med lunket vann.

Utbedring av skader

Ved skader på overflaten anbefales det 2 strøk med flekk før hele overflaten males med samme produkt til naturlig skille feks. et hjørne.

Egenskaper og fordeler

Ekte linoljemaling har en gul egenfarge, og kan derfor gi avvik på enkelte farger. Linolje er en vegetabilisk olje og slites ned ved påvirkning av sollys, vær og vind. Denne naturlige krittningen påvirker fargen over tid. Linoljemaling fungerer som et offersjikt for treverket, og skal slites ned over tid. Farge/glans dempes når malingen eldes. Denne krittningen er en naturlig iboende egenskap for linoljemalingens måte til å beskyttes treverket på. Malingen kan bli blankere/poleres opp på områder med slitasje.



HISTORISK MALING

www.historiskmaling.no

Vedlikeholdsintervall

Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold og ommaling må derfor gjøres etter behov. Produktet vil naturlig bli nedbrutt av ytre påvirkninger.

Lagring av produktet

Kan lagres frostfritt og i et lufttett spann i ca. 1 år. Fraktes og lagres stående.

Avfallhåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.

Leverandør:

Engwall o. Claesson AB
Götlundagatan 11
124 71 Bandhagen, SVERIGE

Importør:

Historisk maling AS
Sletta 11, 1870 Ørje, NORGE
www.historiskmaling.no
Tlf. 45404155

Behandlet flate : _____

Fargekode : _____

Behandlet flate : _____

Fargekode : _____



HISTORISK MALING

www.historiskmaling.no