

# FDV

## Produkt

Engwall o. Claessons Halvblank linoljemaling er en svensk, tradisjonell linoljemaling til innvendig bruk.

## Teknisk:

Bindemiddel : Kokt og rå kaldpresset linolje,

Pigment : Titandioxid

Tørrstoff : 99 %

Glans : halvblank

Tørketid : 24-36 timer

Tynner/vask : Lavaromatisk white spirit

Forbruk : 12-15 m<sup>2</sup> per liter.



## Rengjøring

Overflatene må ikke rengjøres før malingen er gjennomtørr, 3-5 uker avhengig temperatur og lufttillgang. Bruk et ph nøytralt vaskemiddel og vask med lunket vann.

## Utbedring av skader

Ved skader på overflaten anbefales det 2 strøk med flekk før hele overflaten males med samme produkt til naturlig skille feks. et hjørne.

## Egenskaper og fordeler

Ekte linoljemaling har en gul egenfarge, og kan derfor gi avvik på enkelte farger. Linolje er en vegetabilisk olje og slites ned ved påvirkning av sollys, vær og vind. Denne naturlige krittingen påvirker fargen over tid. Linoljemaling fungerer som et offersjikt for treverket, og skal slites ned over tid. Farge/glans dempes når malingen eldes. Denne krittingen er en naturlig iboende egenskap for linoljemalingens måte til å beskyttes treverket på. Malingen kan bli blankere/poleres opp på områder med slitasje.



**HISTORISK MALING**

[www.historiskmaling.no](http://www.historiskmaling.no)

## **Vedlikeholds intervall**

Vedlikeholds intervall blir påvirket av lokale klimatiske forhold og om maling må derfor gjøres etter behov. Produktet vil naturlig bli nedbrutt av ytre påvirkninger.

## **Lagring av produktet**

Kan lagres frostfritt og i et lufttett spann i ca. 1 år. Fraktes og lagres stående.

## **Avfallhåndtering**

Produktet klassifiseres som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak. Se for øvrig forskrift for farlig avfall.

## **Leverandør:**

Engwall o. Claesson AB  
Götlundagatan 11  
124 71 Bandhagen,SVERIGE

## **Importør:**

Historisk maling AS  
Sletta 11, 1870 Ørje, NORGE  
[www.historiskmaling.no](http://www.historiskmaling.no)  
Tlf. 45404155

Behandlet flate : \_\_\_\_\_

Fargekode : \_\_\_\_\_

Behandlet flate : \_\_\_\_\_

Fargekode : \_\_\_\_\_



**HISTORISK MALING**

[www.historiskmaling.no](http://www.historiskmaling.no)