

Linoljefärg Utvändig Grund

Materialbeskrivning och användningsområde:

Linoljefärg Utvändig Grund är en gråtonad, traditionell linoljefärg baserad på svensk rå kallpressad linolja och kokt linolja. Den innehåller mögelskydd och är avsedd för grundmålning av i första hand fönsterbågar och andra utvändiga detaljer som målas inomhus i verkstad.

Målningsanvisning:

Färgen målas alltid ospädd. Underlaget ska vara rent och torrt. Fuktkvoten får vara max. 16 %. Nytt och renskrapat trä grundmålas med en strykning innan färdigfärg appliceras i två lager. Låt grundfärgen torka 24-36 timmar innan den övermålas.

Var noga med att röra om väl från botten. Färgen ska strykas tunt. Använd runda eller ovala penslar av god kvalitet.

TEKNISKA DATA

Bindemedel:	Svensk rå kallpressad linolja, kokt linolja
Kulör:	S 1000-N (gråton)
Pigment:	Titandioxid
Viskositet:	BF ca 1100
Densitet:	1,5 kg/liter
Torrhalt:	99 vikt%
Glans:	Matt
Torktid:	24-36 timmar
Materialåtgång:	12-15 m ² /liter
Rengöring:	Lågaromatisk lacknafta, såpa
Förpackning:	1 liter, 5 liter



OBS! Träsor, trassel m.m. indränkta med linolja kan orsaka självantändning. Förvara dessa under vatten eller bränn dem.

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 300 g/l (2010)

Produktens VOC: < 30 g/l.

Engwall o. Claesson AB

Götlundagatan 11 | SE-124 71 Bandhagen

Tel. kontor: +46 (0)8-86 03 50 | Fax: +46 (0)8-99 90 03 | Hemsida: www.eoc.se | E-mail: info@eoc.se