

## FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### TJÆRALIN DEKKENDE

Versjon: 1208

Tjæralin AS	PRODUKTNAVN	:	Tjæralin
Postboks 425	BINDEMIDDEL	:	Tixotrop oljedekkbais
1401 Ski	TYNNINGSMIDDEL	:	High flash white spirit

### BRUKSOMRÅDE

Tjæralin dekkende er en tixotrop oljedekkbais med gode inntrengs – og overflateegenskaper basert på alkyder modifisert med linolje og tretjære. Tilsatt soppdreper mot svertesopp. Kan benyttes på nytt og grunnet, tidligere beiset eller dekkbeiset treverk.

### BRUKSMÅTE

Underlag	:	Underlaget skal være rent og tørt Kan påføres i kuldegrader.
Påføringsmetode	:	Rull, pensel eller høytrykkssprøyte
Tynner	:	White spirit
Oppbevaring	:	Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.
Transport	:	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
Inneklima/emisjon	:	Produktet anbefales kun til utvendig bruk. Yrkeshygienisk luftbehov: YL-gruppe 1

### TEKNISKE DATA OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (HMS). Se [www.tjaralin.no](http://www.tjaralin.no)

### AVFALLSHÅNDTERING

Tørr- og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

### VOC

EU grenseverdi for produktet (kat A/e): 400 g/l (2010). Produktet inneholder max 400 g/l VOC.

### VEDLIKEHOLD

**Rengjøring** : Følg bruksanvisningen for produktet. Underlaget må være rent og tørt før påføring av ny maling. Nymalt flate må ikke vaskes før etter 3-4 uker. Vaskemidlets pH verdi må ikke overstige 9. Malingsfilmen slites raskere ved stor rengjøringsbelastning.

**Intervall overmaling** : Malingsfilmen påvirkes av mekaniske og lokale klimatiske forhold og vedlikeholdsintervallet kan derfor variere.

### REPARASJON/SKADER

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere er benyttet om det benyttes andre produkter. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller endring av farge anbefales at det benyttes samme produkt som tidligere er benyttet. Kontakt forhandler/malerfirma.

Opplysninger i dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til å endre de oppgitte data uten varsel. Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring etc. Be om ytterligere informasjon.

**Behandlet flate:**

**Malt i farge:**

**Malerarbeidet utført av:**

**Dato:**